

GlasSil 中性固化硅酮密封胶

產品介紹：

GlasSil 是一種單組份，中性固化，100%硅酮成份，適用於室內和室外建築的一般性用途密封膠，產品具有高模量、耐高低溫和優良的抗紫外線，抗老化性能，它與玻璃、鋁材、磚、石材、塑料及各種金屬材料都有極佳的黏合性，它能在廣泛氣候下隨時擠出使用，並達到快速完全固化。

用途：

- 門窗、多種金屬和金屬屋頂、磚、石材、陶瓷及多種塑料等材料接縫的一般密封。
- 各種管道、通風口、排水口及集裝箱的密封。
- 室內及室外的裝修密封。
- GlasSil 符合環保法例，揮發性有機化合物(VOC)含量不超過4%(重量比)
- 受規管產品類別: 可攜式密封劑; 密度: 1.04



產品性能：

性能

肖氏硬度A

拉伸強度

接口變位能力

不黏手時間

修補時間

固化時間 (10mm x10mm , 25°C , 50%RH)

下垂度

保質期 (攝氏25度以下未開啟儲存)

數值

30

200psi

±20%

30分鐘

5-8分鐘

3天

無

自出廠日起十八個月

使用說明：

- 表面必須乾淨，乾燥和完好，可用適當的清潔溶劑清潔材料表面。
- 將管嘴割開至合適寬度並將膠管置於填縫槍中即可擠出使用。
- 如有需要用膠帶蓋住接口相鄰兩邊，注膠後在膠未固化前撕去膠帶紙。
- GlasSil 在 10 分鐘內表面固化，30 分鐘後不黏手，3 天後完全固化。

顏色：透明、白色、銀灰、黑色及深棕色。

包裝：300g 硬支裝，每箱 24 支。

日本原料



SINCE 1964

THE SUN INTERNATIONAL SUPPLIERS LTD.

大信國際供應有限公司

The Sun building, No. 10 Yip Wo Street, On Lok Tsuen, Fanling, Hong Kong.

香港粉嶺安樂村業和街 10 號大信國際集團大廈

總公司：電話:(852)26690868(10 線)

圖文傳真:(852)26759768

門市: 新填地街: 2780 0100

駱克道: 2833 0091

弼街: 2789 1203

粉嶺: 2669 0868

網頁: www.thesun.com.hk 電郵: sales@thesun.com.hk