

# SunLife 28 玻璃膠

SunLife 28

## Acetic Cure Silicone Sealant

### 產品介紹:

SunLife28 是一種酸性硅酮密封膠, 100%硅酮成份, 適用於室內和室外建築的一般性用途密封膠, 它與玻璃、各類門窗、框架、內外間隔裝飾和浴室等多種材料都有極佳的粘合性, 它能在廣泛氣候下隨時擠出使用並達到快速完全固化。

### 使用說明:

- 表面必須乾淨, 乾燥和完好, 可用適當的清潔溶劑清潔材料表面。
- 將管嘴割開至合適寬度並將膠管置於填縫槍中即可擠出使用。
- 如有需要用膠帶蓋住接口相鄰兩邊, 注膠後在膠未固化前撕去膠帶紙。  
SunLife 28 在 10-20 分鐘內表面固化, 1 天後完全固化。

顏色: 透明、白色、灰色、銀灰、黑色及棕色等

### 產品性能:

性能	數值
肖氏硬度 A	30 (ASTM D2240)
拉伸強度	350psi (ASTM D412)
接口變位能力	+50% of original 1/8 point width
修補時間	10 to 20 mins. At 25°C & 50% R. H.
固化時間 (3.18mm thickness)	24 hours at 25°C & 50% R. H.
下垂度	無
溫度性能	-62°C to 240°C

SunLife 28



SINCE 1964

亞太區最具規模塑料板材及薄膜專門供應商

THE LEADING SUPPLIER OF PLASTIC SHEETS AND FILM IN ASIAN PACIFIC REGION

THE SUN INTERNATIONAL SUPPLIERS LTD.

大信國際供應有限公司

The Sun building, No. 10 Yip Wo Street, On Lok Tsuen, Fanling, Hong Kong.

香港粉嶺安樂村業和街 10 號大信國際集團大廈

電話:(852)26690868 圖文傳真:(852)26759768

門市: 新填地街: 2780 0100 駱克道: 2833 0091 彌街: 2789 1203

網頁: [www.thesun.com.hk](http://www.thesun.com.hk) 電郵: [sales@thesun.com.hk](mailto:sales@thesun.com.hk)